Relatório de Ensaios a Compressão Axial em CPs Cilíndricos de Concreto
0.1
Material ensaiado: Concreto Fck 25,0 Mpa – Classe de Consistência S160
Relatório n°: 0503
1ª Data do ensaio: 28/02/2028
2ª Data do ensaio: 06/03/2028
3ª Data do ensaio: 19/03/2028
0.2
Método de ensaio:
Os procedimentos de ensaio foram segundo a NBR 5739 / 7680 – Concreto-Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.
0.3
Equipamento:
Máquina de Ensaio de Compressão Manual Digital - Série 24139 – Capacidade: 100000 Kgf
Fabricante: Solotest - Valor Divisão: 10,0 Kgf – Data da Calibração: 04/11/2027.
Certificado de Calibração n° 54432-20
0.4
Resultados:
N°
CP
Data
Molde
Idade
Dias
Carga
Aplicada
TF
Resistência a
Compressão
Mpa
Aplicação
475
20/02/2028
7
19,86
25,30
BASE
475
20/02/2028
14
20,47
26,08
BASE
475
20/02/2028
28
21,66 27,59
BASE
Cidade Externa J, 20/03/2032.
Pessoa 265